

IZDELEK: Primerjava akustičnih lastnosti

med cementno valovitko, pločevino sinus  
profil in pločevino sinus profil z  
DRIPSTOPOM 110 in SOUNDCONTROL  
200

TEMPERATURA: 22 °C

RELATIVNA ZRAČNA VLAGA: 33 %

Hz	Cementna valovitka	Pločevina sinus - prazna	Pločevina sinus + DS 110	Pločevina sinus + SC 200
500	0,18	0,17	0,17	0,22
1000	0,12	0,09	0,12	0,24
2000	0,10	0,08	0,13	0,35
4000	0,09	0,05	0,17	0,51
8000	0,05	0,03	0,28	0,60

